



ProCrea® hliněný štuk	
Označení	ProCrea® hliněný štuk
Obsažené látky	přírodní písek, hliněný prášek, křída, organické barevné pigmenty, celulóza
Velikost zrna [mm]	0 – 1,0
Tloušťka naneseného štku [mm]	2 – 4
μ-hodnota	10
Spotřeba vody [ml/kg]	350 – 500, podle barvy a charakteru podkladu
Vydatnost [m <sup>2</sup> /10 kg]	3,5 – 4,5, podle tloušťky a charakteru podkladu
Doba zpracování	několik dní
Forma dodání	kbelík 20 nebo 6 kg, dóza 1 kg, 500 kg big bag, 750 kg big bag
Hlavní oblast použití	finální štuk

### Popis:

- probarvený hliněný štuk se zrnitostí 0 – 0,1 mm

### Vlastnosti:

- difúzně otevřený
- vyrovnává vlhkost a reguluje klima obytných prostor díky vysoké sorpční schopnosti
- rovnoměrná optimalizovaná struktura
- vysoká ořezuvodolnost
- zpracovává se ručně i strojově
- nanáší se v jedné vrstvě
- biologický a ekologický stavební materiál
- bez chemických přísad, barevnost na základě přírodních pigmentů
- lze zpracovávat několik dní

### Oblasti použití:

- vhodný jako lícni omítka
- vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
- vhodné i jako omítka na sádrokartonové a sádrovláknité desky
- použití pouze v interiéru

### Všeobecná upozornění:

- podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
- silně nasákavý podklad zvlhčit
- nenasákavý nebo málo nasákavý podklad opatřit silikátovým nebo kaseinovým penetračním nátěrem
- plochu vždy natáhnout při jednom zpracování, vyvarovat se časových prodlev
- při natahování na vápenocementovou omítku podklad nejprve fluátovat
- skladování a přeprava jen v originálním balení
- skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- doba skladování neomezená (platí pro sypkou suchou směs)

**Hock** GmbH & Co. KG

IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.  
 Soběslavská 3135, Tábor 390 05  
 tel./fax: +420 381 523 599  
 mobil: +420 774 616 602  
 e-mail: info@izolace-konopi.cz  
 www.izolace-konopi.cz