



ProCrea® základní kaseinový nátěr

Označení	ProCrea® základní kaseinový nátěr
Obsažené látky	hlína, plavená křída, rostlinný kasein, písek, talcum, celulóza
Poměr ředění [kg/ml]	800 ml vody na 1 kg nátěru
Teplota při zpracování [°C]	5 – 25 v místnosti
Vydatnost [kg/m²]	1 kg vystačí pro ca. 5 m²
Čas schnutí [h]	24
Forma dodání [kg]	8 kg kyblík, 4 kg kyblík, 0,75 kg dóza

Popis:

- ProCrea® základní kaseinový nátěr k ošetření savých a / nebo hladkých podkladů před nanášením Pro Crea® hliněné omítky nebo Pro Crea® hliněného štuky

Vlastnosti:

- difúzně otevřený materiál
- vyroben z přírodních materiálů
- neobsahuje ředidla
- nanáší se štetkou nebo válečkem
- účinně zdrsňuje hladké povrchy díky hrubozrnné složce
- vytváří trvalé spojení hliněné omítky s podkladem

Oblasti použití:

- používá se na vápenné, vápenocementové, hliněné a sádrové omítky, hliněné panely a přičkovky, sádrokartonové a sádrovláknité desky, pórobeton

Všeobecné pokyny:

- základní kaseinový nátěr smíchat s uvedeným množstvím vody a rozmíchat do jemné konzistence
- skladovat v suchu a chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- již připravený nátěr může být skladován maximálně 24 hodin a to v chladu a v suchu; poté je třeba zbytky nátěru zlikvidovat
- podklady musí být pevné, nemastné, suché, čisté a zbavené nepatřičných látek
- zatřené spáry v sádrokartonových a sádrovláknitých deskách musí být opatřeny krycí páskou z flísy

Hock GmbH & Co. KG

IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.

Soběslavská 3135, Tábor 390 05

tel./fax: +420 381 523 599

mobil: +420 774 616 602

e-mail: info@izolace-konopi.cz

www.izolace-konopi.cz