



ProCrea® hlíněná jádrová omítka/hlíněná lícni omítka/hlíněná malta suchá			
Označení	ProCrea® hlíněná malta	ProCrea® hlíněná omítka lícni	ProCrea® hlíněná omítka jádrová
Obsažené látky	písek, jílovitý prášek	písek, jílovitý prášek	písek, jílovitý prášek
Velikost zrna [mm]	0 – 2,0	0 – 1,0	0 – 2,0
Tloušťka [mm]	5 – 30	5 – 20	5 – 30
Struktura	--	drobnozrnná	--
μ-hodnot EN 12086	10	10	10
Množství [vody/balení]	4,5 – 6	4,5 – 6	4,5 – 6
Spotřeba	s jíl. stav. prvky 100 HF při 10 mm ložné spáře ca. 3,0 m <sup>2</sup> zdiva	při 10 mm tloušťce ca. 1,7 m <sup>2</sup>	při 10 mm tloušťce ca. 1,7 m <sup>2</sup>
Doba zpracování	více dní	více dní	více dní
Forma dodání	papírový pytel á 25 kg suchá malta	papírový pytel á 25 kg nebo Big-Bag á 1000 kg suchá omítka	papírový pytel á 25 kg nebo Big-Bag á 1000 kg suchá omítka
Hlavní použití	zdění hlíněných příčkových a nepálených cihel	vnitřní použití	vnitřní použití, vhodné k upevnění stěnového topení, jako podklad pro ProCrea® lícni omítka

#### Popis:

- čistá hlíněná omítka s velikostí zrna od 0-1 mm do 0-2 mm
- hlíněná malta

#### Vlastnosti:

- difúzně otevřený materiál
- vyrovnává vlhkost a reguluje klima v místnosti díky vysoké sorpční schopnosti
- rovnoměrná, optimalizovaná velikost zrna
- vysoce oděruvzdorný materiál
- lze zpracovávat manuálně i strojově
- optimálně se rozírá
- vícevrstvé i jednovrstvé použití
- ideální podklad pro všechny difúzně otevřené nátěrové systémy
- biologický a ekologický stavební materiál
- lze zpracovávat několik dní

#### Oblast použití:

- podle velikosti zrna jako jádrová nebo lícni omítka
- vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou i novou výstavbu
- vhodné i jako omítka na sádkartonové a sádrovláknité desky
- vhodné použití husté vyztužovací a ochranné tkaniny
- hlíněná malta se používá ke zdění hlíněných příčkových

#### Všeobecná upozornění:

- podklad musí být suchý, očištěný od prachu a rozpouštědel
- silně nasákový podklad zvlhčit
- nenasákový nebo málo nasákový podklad opatřit disperzním kotvicím nátěrem
- skladování a přeprava jen v originálním balení
- skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením
- doba skladování neomezená

**Hock** GmbH & Co. KG

IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o.

Soběslavská 3135, Tábor 390 05

tel./fax: +420 381 523 599

mobil: +420 774 616 602

e-mail: info@izolace-konopi.cz

www.izolace-konopi.cz